

NOS DTM ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS SELON LA NORME 12944-6
(VERSION FÉVRIER 2018)

DIRECT TO METAL

Catégorie de corrosivité	Durabilité	ACIER R-36 SABLÉ SA2,5		ACIER PHOSPHATÉ R-36-I	
		DTM	Epaisseur totale sèche en µm	DTM	Epaisseur totale sèche en µm
	VH > à 25 ans	6258	120	6268 PZ	130
	L jusqu'à 7 ans	2112	120		
	M 7 à 15 ans	6268 PZ	130	5126 PH	90
	H 15 à 25 ans	6258	120	6268 PZ	130
	VH > à 25 ans			6255	90
	L jusqu'à 7 ans	6268 PZ	130	5126 PH	90
	M 7 à 15 ans	6258	120	6268 PZ	130
	H 15 à 25 ans			6255	90
	VH > à 25 ans			6258	90
	L jusqu'à 7 ans	6258	120	6268 PZ	130
	M 7 à 15 ans			6255	90
				6258	90

