

DIRECT TO METAL

Critères	DTM 6258 PU	DTM 6255 PU	DTM 6268 PU
Épaisseur Sèche Recommandée	100-130 µm	70-90 µm	120-140 µm
Tenue Corrosivité	C5M acier phosphaté, C4M acier sablé	C5M acier phosphaté	C5L acier phosphaté C4L sur acier sablé
COV PAE	420 g/L	420 g/L	500 g/L
Étiquetage			
Rendement théorique	330-375 g/m ² (C4M) sur acier sablé	210-270 g/m ² (C5M)	340 à 405 g/m ²
Manipulable	5 jours à l'air	4 jours à l'air	6 jours à l'air

